



Pinja Universal Primer

BESKRIVNING**PRODUKTEGENSKAPER**

Vattenburen alkydprimer.

- Allround grund för sågad och hyvlad panel utomhus.
- Skyddar panelen 6-10 månader innan färdig målning.
- Kan övermålas med vatten eller lösningsmedelburen färg.
- Lämplig för grundning av bräddor och ytterpanel.
- Kan spädas 1:1 med vatten.
- Produkten innehåller ej fri formaldehyd och avger ej någon formaldehyd till omgivningen.

Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA

Kulörer

Vit 301, pastellkulörer, c-bas kulörer.

Glans

Matt (5/RT-klassificering)

Emissionsklass

Produkten innehåller ej fri formaldehyd och avger ej någon formaldehyd till omgivningen.

Teoretisk sträckförmåga

9-10 m²/liter

Virklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målning sförhållanden och ytans beskaffenhet.

Appliceringsmetod

Applicerings teknik	Viskositet DIN4
Lågtryckssprutning	20-30 s
Airless	40 s
Högtryck	100 s
Vakuüm	50-60 s

Bruk tid (+23°C)

6 månader.

Torktider

	20°C
Enstaka paneler efter	6-12 h
Trave paneler efter	24h
IRM	3-8 min

Notera: C-bas kulörer torkar långsammare.

Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggs mängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling.

Specialegenskap

Volymtörhalt

37 volym-%

Densitet

1.37 kg/liter

Produktkod

4696201 (AP-bas färg), 469

ANVÄNDNING

Appliceringsförhållanden

Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Fuktkvoten i virket skall vara under 20 %. Temperaturen i lokalen skall vara över 5 °C, relativa luftfuktigheten skall vara under 80%.

Applicering

Rör om färgen nog innan användandet. Undvik att röra i luft. Förtunna färgen till lämplig viskositet med vatten, max 20 % får tillsättas. Övermålning kan ske tidigast efter ett dygn.

Förtunning

Vatten

Rengöring av arbetsredskap

Vatten

EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde

Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 10 gram/liter färg. Maximalt VOC innehåll färdigspädd färg (50 vol-%) uppgår till 5 g/l.

Reference number

TCF 0001



Pinja Universal Primer

SKYDDSFÖRESKRIFTER

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Säkerhetsdatablad basprodukt

□ Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Information i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses att vara ansvarig för de förhållanden under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten. I fall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.